

Kravprofiler – massivt trä

Am. vitek och rödek

-bedömning utifrån parti/bunt

Referens:	CP
Tjocklek:	26-65 mm
Längder:	7-16 fot
Bredd:	6" +
Fukt:	8-10% (26-40), 10-12% (52-65)
Yta:	En sida ska vara fri från yta. Den andra sidan får ha max 50% yta
Kvist:	Enstaka friska kvistar accepteras. Frisk kvist får inte vara större än 2" i diameter. Svartkvist och rötqvist godkänns inte.
Vankant:	Sammanlagd vankant upp till 8" får inte överstiga halva plankans längd.
Kärna:	Ej godkänd.
Sprickor:	Ändsprickor på upp till 8" får förekomma. Ytsprickor kontrolleras noga.
Förväntad genomsnittsbredd:	1" = 6", 2" = 8".
Beträffande felaktigheter:	Den användbara ytan skall överstiga 83%, beräknad på bästa sida av max 4 arbetsytor.

Am. ask

-bedömning utifrån parti/bunt

Referens:	CP
Tjocklek:	26-65 mm
Längder:	8 fot +
Bredd:	4" +
Fukt:	8-10%
Kärna:	26: I princip 4-sid vit. 32-65: Baksida brunkärna godkänd.
Kvist:	Godkänns ej.
Förväntad genomsnittsbredd:	1" = 5,5 – 6" och 2" = 7,5-8"

Am. Körsbär

-bedömning utifrån parti/bunt

- Referens:** CP
- Tjocklek:** 26-52 mm
- Längder:** 8 fot +
- Bredd:** 4" +
- Fukt:** 8-10%
- Yta:** En sida röd, en sida begränsad yta.
- Kvist:** Enstaka friska kvistar accepteras. Frisk kvist får inte vara större än 2" i diameter. Svartkvist och rötqvist godkänns inte.
- Vankant:** Sammanlagd vankant båda sidor får inte överstiga halva plankans längd.

Am. Lönn

-bedömning utifrån parti/bunt

- Referens:** CP
- Tjocklek:** 26-52 mm
- Längder:** 6 fot +
- Bredd:** 4" +
- Fukt:** 8-10%
- Kvist:** Enstaka friska kvistar accepteras. Svartkvist och rötqvist godkänns inte.
- Kärna:** I princip fri från kärna.
- Förväntad genomsnittsbredd:** 1" = 5", 2" = 7,5 - 8".
- Beträffande felaktigheter:** Den användbara ytan skall överstiga 83%, beräknad på bästa sida av max 4 arbetsytor.

Am. Valnöt

-bedömning utifrån parti/bunt

Referens: CP

Tjocklek: 26-52 mm

Längder: 6 fot +

Bredd: 4" +

Fukt: 8-10%

Kvist: Kvist max 2" i diameter godkänns. Utfallen kvist kan förekomma och vara godkänd, beror dock på resterande del av plankan.

Vankant: Sammanlagd vankant båda sidor får inte överstiga halva plankans längd.

Förväntad genomsnittsbredd: 1" = 5", 2" = 7,5 - 8".

Am. Poppel

-bedömning utifrån parti/bunt

Referens: CP

Tjocklek: 26-52 mm

Längder: 10 fot +

Förväntad genomsnittsbredd: 8 – 9"

Fukt: 8-10%

Yta: I princip felfri vara. Viss färgskiftning godkänd.

Am. Alder

-bedömning utifrån parti/bunt

Referens: CP

Tjocklek: 26-52 mm

Längder: 8 fot +

Bredd: 4" +

Fukt: 8-10% (26-40), 10-12% (52-65)

Kvist: Enstaka friska kvistar accepteras. Frisk kvist får inte vara större än 2" i diameter.

Beträffande felaktigheter:

Den användbara ytan skall överstiga 83%, beräknad på bästa sida av max 4 arbetsytor.

Teak

-bedömning utifrån parti/bunt

- Referens:** NJ
- Tjocklek:** 26-65 mm
- Längder:** 6 fot +
- Bredd:** 3" +
- Fukt:** 8-10%
- Kvist:** I princip kvistfri 4 sid.
- Sprickor:** Inga sprickor.

Eur Ask, okantad

bedömning utifrån parti/bunt

- Referens:** DM
- Tjocklek:** 26-60mm
- Längder:** 2,1m +
- Fukt:** 8-12%
- Yta:** I princip 4-sid. , brundkärna kan förekomma på enstaka bitar

Paketering: . Kvastade buntar, flera längder per paket, med en jämn ände.

Eur Ask, kantad

bedömning utifrån parti/bunt

- Referens:** DM
- Tjocklek:** 26-52mm
- Längder:** 2,1m +
- Fukt:** 8-10%

Yta: I princip 4-sid. , brundkärna kan förekomma på enstaka bitar

Paketering: . Kvastade buntar, max 2 längder per paket, med en jämn ände

Bok, kantad lättbasad

-bedömning utifrån parti/bunt

Referens: NJ

Tjocklek: 26-52 mm

Längder: 1,8m +

Fukt: 8-10%

Yta: I princip 4-sid. ren, fri från rödkärna och andra missfärgningar.

Kondition: Fri från mögel- och insektsangrepp. Kantsågad efter torkning.

Paketering: Kvastade buntar, max 3 längder per paket, med en jämn ände.

Bok, okantad , lättbasad

-bedömning utifrån parti/bunt

Referens: DM

Tjocklek: 26-65 mm

Längder: 2100mm +

Bredd: 26-32mm = 120mm +, 38mm + = 150mm +

Fukt: 8-12%

Kvalitet: I princip felfri vara, fri från kvist, märe och rödkärna på båda sidor. Dessutom fri från missfärgning på grund av sensågad stock och/eller felaktig lagerhantering efter sågning.

Björk, okantad prima

-bedömning utifrån parti/bunt

Referens: NJ

Tjocklek: 32, 38, 50, 63 mm

Längder: 2100mm +, medellängd 3000mm

Bredd: 25-32 mm = 120mm +, 38mm + = 150mm +

Fukt: 8-10%

Yta: Smalsidan fri från kvist. På baksidan accepteras mindre kvistar med högst en kvist per lpm. Varan ska vara fri från märe och rödkärna samt annan missfärgning på grund av sensågad stock och/eller felaktig lagerhantering efter sågning.

Mätning: Mittmätning görs på smalsida, vid optisk mätning skall hänsyn tas till brädans alternativt plankans utseende. Vid 32 mm tjocklek görs mätning innanför bark. 38mm + mäts med halv vankant.

Björk, kantad prima

-bedömning utifrån parti/bunt

Referens: NJ

Tjocklek: 19, 25, 32, 38, 50 mm

Bredd: 75, 100, 125, 150 mm. 19mm även bredd 63 och 89 mm.

Fukt: 8-10%

Yta: I princip felfri vara, fri från kvist, märe och rödkärna på båda sidor. På baksidan accepteras mindre kvistar med högst en kvist per lpm. Dessutom ska den vara fri från missfärgning på grund av sensågad stock och/eller felaktig lagerhantering efter sågning.

Eur. Ek, okantad

-bedömning utifrån parti/bunt

Referens: DM

Tjocklek: 26/27, 32, 40, 50, 60 mm

Längder: 2100 mm +

Bredd: 25-32 mm = 120mm + innanför vankant, 38mm + = 150mm + innanför vankant.

Fukt: 8-12%

Kvalitet: 80% ska vara i princip felfri på 2 sid. På 20% av partiet accepteras enstaka kvistar på båda sidor.

Mätning: 26 och 32 mm mäts innanför ytved, tjockare inklusive ytved.

Eur. Ek, kantad

-bedömning utifrån parti/bunt

Referens: DM

Dimension: 26/27mm,32mm, 40mm, 50mm

Längder: 2100mm+

Kondition: 8-10%

Kvalitet: I princip felfri vara 4 sid. Enstaka mindre kvistar och lite ytved på baksidan accepteras.

Furu, kantad sidbräda

-bedömning utifrån parti/bunt

Referens: AB

Tjocklek: 19, 25, 38 mm

Längder: 1800 – 5100 mm

Bredd: 100 – 200 mm

Fukt: 8 – 10%

Kvalitet: Kvistfri på 3 sid. På baksida är kvist tillåten. Ingen vankant eller kärna. För 38 mm får kärna förekomma på baksida. På breda brädor accepteras torkspricka i form av mittspricka.

Furu, o/s

-bedömning utifrån parti/bunt

Referens: AB

Tjocklek: 63 – 75 mm

Längder: 1800 – 5100 mm

Bredd: 63,75 mm: 125-150 mm,

Fukt: 8-10%

Kvalitet: Kvist får förekomma, vankant är inte tillåten, kärna accepteras på baksida. På plank accepteras torkspricka i form av mittspricka.

Furu, okantad

-bedömning utifrån parti/bunt

Referens: AB

Tjocklek: 38 – 50 mm

Längder: 1800 – 5100 mm

Bredd: 125 – 300 mm

Fukt: 8-10%

Kvalitet: I princip felfri vara. Ett fåtal kvistar accepteras på baksidan. Ingen kärna, mittspricka får förekomma.

Furu, stamvara

-bedömning utifrån parti/bunt

Referens: AB

Tjocklek: 40 – 75 mm

Längder: 1800 – 5100 mm

Bredd: 125 – 300 mm

Fukt: 12-14%

Kvalitet: Kärna tillåten, i regel stående årsringar. Kvist tillåten.